

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 13

Олива моторна STARK 2T LONG LIFE

ТУ У 23.2-30858281-007:2008 зм.1,2,3,4



Партія № 13

Резервуар №:

API TC, SAE 20

ISO-L-EGC/EGD

Дата виготовлення 13.01.21

Маса нетто 1,7 т

JASO FD/FC

Фізико-хімічні показники

№	Найменування показників	Норма за НТД	Фактично	Метод випробування
1	В'язкість кінематична, мм ² /с, за температури 100 оС, в межах	7 - 13	9,43	ГОСТ ДСТУ 33 або ASTM D445
2	В'язкість кінематична за температури 40 оС, мм ² /с	Не нормується	76,05	ГОСТ ДСТУ 33 або ASTM D445
3	Індекс в'язкості, не менше	100	100	ДСТУ ГОСТ 25371 або ASTM D2270
4	Загальне лужне число, мг КОН на 1 г оливи, не менше	1	1,16	ДСТУ 5094 або ASTM D2896 або ISO 3771
5	Зольність сульфатна, %, не більше	0,25	0,1	ДСТУ ГОСТ 12417 або ASTM D874
6	Температура спалаху у відкритому тиглі, оС, не нижче	125	225	ДСТУ ГОСТ 4333 або ASTM D92
7	Температура застигання, оС, не вище	Мінус 25	Мінус 31	ГОСТ 20287 метод Б або ASTM D97
8	Густина за температури 20 оС, кг/м ³ , не більше	890	876	ГОСТ 3900 або ASTM D1298
9	Масова частка механічних домішок, %, не більше	Відсутність	Відсутність	ГОСТ 6370 або ASTM D2273
10	Масова частка води, %, не більше	Відсутність	Відсутність	ГОСТ 2477 або ASTM D95
11	Випробування на корозію	Витримує	Витримує	ГОСТ 2917 та п. 6.12 або ASTM D130

Цей паспорт є дійсний на фактично відвантажену партію товару та не може бути використаний як зразок у тендерній пропозиції без документального підтвердження повноважень від ТОВ "КСМ ПРОТЕК".

Виробник: ТОВ "КСМ ПРОТЕК", Україна

Висновок: за перевіреними показниками проби Олива моторна STARK 2T LONG LIFE відповідає вимогам ТУ У 23.2-30858281-007:2008 зм.1,2,3,4

Гарантійний термін зберігання - 5 років від дати виготовлення.

Лаборант

Зав. лабораторії

Дата видачі паспорту 14.01.21 р.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]